

LA PISCINE



PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES & BASSINS

Description	PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES & BASSINS, à base de résines solvantées. Spécialement adapté pour renforcer l'accroche des peintures piscines et bassins d'eau douce. S'utilise facilement sur bétons et ciments bruts et sur anciennes peintures. L'application de ce primaire doit s'effectuer selon des règles précises.
Préparation des supports	Béton - ciment : Afin de préparer au mieux les supports, utiliser notre NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINES* afin que les surfaces soient parfaitement propres. Attendre 24 heures avant de commencer à peindre. Sur les bétons et revêtements ciments neufs, utiliser notre SHAMPOOING MATÉRIEAUX CONCENTRÉ* afin de neutraliser l'alcalinité du support et lui rendre sa porosité. Les adjuvants d'étanchéité, les hydrofuges et les silicones pour béton sont souvent la cause de défauts d'accrochage. Si de l'eau projetée sur le support perle sans le mouiller ou le marquer, la peinture ne pourra pas s'y accrocher. Il faudra alors réaliser à nouveau un nettoyage avec notre SHAMPOOING MATÉRIEAUX CONCENTRÉ*. Renouveler l'opération jusqu'à ce que l'eau projetée soit absorbée par le support. Une fois le nettoyage effectué, rincer abondamment et soigneusement à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Laisser sécher plusieurs jours avant application du PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES & BASSINS. L'application de notre PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES & BASSINS est impératif avant la finition PEINTURE PISCINES ET BASSINS*. Laisser sécher 8 heures avant d'appliquer la finition PEINTURE PISCINES & BASSINS*. Anciennes peintures : Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage. Supprimer les parties brillantes par ponçage rigoureux. Les anciennes peintures seront parfaitement dépolies afin d'assurer une adhérence optimale. Brosser et nettoyer votre fond et vos parois avec notre NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINE*. Rincer soigneusement. Autre possibilité : décaper complètement jusqu'au support brut d'origine Attendre 24 heures avant de commencer à peindre. L'application de notre PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES & BASSINS est impératif avant la finition PEINTURE PISCINES ET BASSINS*. Laisser sécher 8 heures avant d'appliquer la finition PEINTURE PISCINES & BASSINS*.
Application	Les supports seront parfaitement propres, secs et dépoussiérés. Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial. PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES ET BASSINS s'applique facilement à la brosse large ou au rouleau en 1 couche.
Précautions d'emploi	Bien mélanger avant et pendant l'emploi. Ne pas diluer. Le pistolet n'est pas un outil adapté pour un bon accrochage. Le rouleau permet de bien garnir les supports. Respecter impérativement le délai de séchage et de recouvrement. Bien refermer le couvercle après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec. PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINES ET BASSINS est non compatible avec les enduits silico-marbreux, les liners, plastiques, polyesters, gelcoats, les peintures bi-composants et les piscines en eau salée.
Sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Date d'édition	Avril 2019

Caractéristiques techniques

Nature	Revêtement à base de résine solvantée
Densité	1,38 ± 0,02 à 25°C
Viscosité	25–30 poises à 25°C
Aspect	Mat
Odeur	Solvant
Temps de séchage	Sec au toucher : 3 heures Recouvrable : Après 8 heures et avant 24 heures
Conditions d'application	10 à 30°C (pas en plein soleil ou temps humide)
Rendement	6 m ² au litre (par couche)
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10 Oxi ou White-Spirit.
Matériel d'application	Brosse large ou au rouleau (poil mi-long)

Conditionnements

2,5 L - 10L

Teinte

Gris clair

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage
Extérieur	Brosse large ou au rouleau (poil mi-long)	3 heures	Diluant universel CR10 Oxi ou White-Spirit.

* Même fabricant

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**